

TOP LINE SUCUPIRA

Geometrische kenmerken (volgens EN 13489)

Dikte	13mm (9+4mm) of 18mm (12+6mm)
Toplaag	4mm of 6mm
Drager	9mm of 12mm multiplex Russische berk
Profilering	tand & groef 4 zijden
Randafwerking	met of zonder u/v-groef
Breedte	180mm
Lengte	600 à 2400mm
Dikte tolerantie	+/- 0,2mm
Breedte tolerantie	+/- 0,2mm
Vochtgehalte	Tussen 7% en 11%
Gewicht	+/- 9kg/m ² of 13kg/m ²
Verpakking	per 6 of 4 stuks

Specificatie houtsoort

Houtsoort	Sucupira Preta
Botanische naam	Diplotropis purpurea
Groeigebied	Zuid-Amerika
Kernhout	Bruin tot donkerbruin
Gezond spinhout	niet toegelaten
Gezonde en vergroeide kwasten ⁽¹⁾	Ø max 10mm
Ongezonde kwasten ⁽¹⁾	niet toegelaten
Oppervlaktescheuren	niet toegelaten
Tussenschors	niet toegelaten
Valbreuk	niet toegelaten
Kleurverschil	toegelaten
Mergstraal en draadhelling	toegelaten
Biologische aantasting	niet toegelaten
Zaagwijze	vrij

(1) Meetmethode kwasten volgens EN 1310